

Краска фасадная на основе силиконовой смолы ЛИВНА-ЕХ 150 SL с высокой паропроницаемостью

Назначение	Для окрашивания фасадных и внутренних поверхностей зданий, сооружений, домов, коттеджей и прочих поверхностей с высокими требованиями к высокой паропроницаемости и водостойкости.
Особые Свойства	Обладает свойством лотоса – поверхность самоочищается под воздействием ультрафиолета солнца и естественных осадков.
Тип поверхности	Бетон, кирпич, дерево, штукатурка, ЦСП, подготовленная минеральная плита и пр.
Предварительная подготовка поверхности и нанесение	<p>Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки удалить и отремонтировать. Особое внимание стоит уделять цокольной части здания и примыканию кровли, так как некачественные работы по герметизации приводят к накоплению влаги стеной, и как следствие разрушение покрытий на стене, повышенным теплопотерям и т.п.</p> <p>Перед окрашиванием, поверхность огрунтовать грунтом «Livna PN07» или «Livna SL015»</p> <p>Не рекомендуется применение других грунтов, так как их применение может существенно снизить или исключить паропроницаемость поверхности.</p>
Способ нанесения	Перед применением краску тщательно перемешать. Краска изготовлена с вязкостью для удобного нанесения кистью, валиком, распылителем любого типа. Диаметр сопла распылителя рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа

	<p>прибора, используемого давления и пр. окрашивая пробные участки.</p> <p>Для достижения идеального результата рекомендуем наносить краску в два слоя с промежутком на высыхание первого слоя 1,5 – 2 часа.</p> <p>Не наносить краску при прямом солнечном освещении, на поверхности, нагретые выше +35°C, при атмосферных осадках, а также при ветре сильнее 30 м/секунду.</p>
Состав	Полимеры. Водорастворимая экологически безопасная краска. Повышенная паропроницаемость, водостойкость, высокая стойкость к истиранию. Абсолютно атмосферостойкая.
Блеск	Глубоко матовая поверхность.
Цвет, колеровка	Белая, базовая. Колеруется по всем системам для водорастворимых красок.
Срок службы	Не менее 10 лет. Очистка поверхности возможна профессиональным оборудованием.
Расход	0,14л/м ² по гладкой поверхности. В случае сильно впитывающей поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой поверхности расход может увеличиваться.
Здоровье и безопасность	<p>Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в соответствии с требованиями европейских санитарных норм (не противоречит Российским санитарным нормам). Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, промойте водой с мылом.</p> <p>Храните банки с плотно закрытой крышкой в местах, недоступных</p>

Охрана окружающей среды	детям.
	Не выливайте остатки краски на почву, в канализацию или водостоки. Пустую тару и засохшую краску сдавать на свалку как бытовые отходы.
	Не содержит органических растворителей. Не горит и не способствует горению.
	Не содержит тяжелых металлов.
Хранение	Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 24 мес. Со дня изготовления.

Плотность, удельный вес:	~ 1,43 г/см ³
Связующая основа:	Полимеры
Цвет:	Белый. Базовый.
Степень глянца:	Глубоко-матовая
Структура:	-
Вид и объем (вес) упаковки:	Евроведро: 2,7,3,0,5,0; 10,0; 30,0 л.
Хранение:	Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5° до +35°С. Гарантийный срок хранения 24 месяца.
Способ нанесения:	Кистью, валиком, распылителем.
Рабочая температура:	Не проводить работы при температуре ниже +5°С (температура воздуха и обрабатываемого объекта).
Расход (на 2 слоя):	120-160 г/м ² Разные поверхности имеет различные свойства и оказывают влияние на расход материала. Для точного расчета расходуемого количества материала необходимо провести пробное нанесение.
Время высыхания (+20° С и 65% относительная влажность воздуха):	Повторная обработка через 1,5 - 2 часа, окончательное высыхание 2 - 3 дня.

Цветовое тонирование:	Осуществляется по системе, 35000 эталонных оттенков.
Разбавление:	Материал оптимален.
Отчистка рабочего инструмента:	Сразу же после работы вымыть инструмент водой.

В случае возникновения особых проблем запросить техническую службу.

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению.