

## Грунтовка PROFIT GN 17 укрепляющая, глубокого проникновения.

### Назначение

Грунт пропитка PROFIT GN 17 предназначен для обработки сильно впитывающих оснований, слабых низкомарочных оснований с целью укрепления, увеличения адгезии и обеспыливания их перед :

- Облицовкой керамическими и каменными плитками,
- Нанесением штукатурок, шпатлевок
- Самовыравнивающихся смесей для пола,
- Стяжек с подогревом
- Окраской красками и эмалями
- Нанесением декоративных штукатурок
- Оклейкой обоями
- Как модифицирующая добавка к сухим строительным смесям значительно повышающая эластичность твердых растворов (клеёв, штукатурок, стяжек и проч.) И обеспечивающая полимерное армирование.

### Особые Свойства

Глубоко проникает в поверхность, выполняет функцию полимерного армирования, снижает впитывающую способность основания, экономит расход лакокрасочных покрытий, сохраняет паропроницаемость основания, пригодна для наружных и внутренних работ, не содержит органических растворителей, повышает адгезию к основанию, без вредного запаха.

### Тип поверхности

Бетон, кирпич, штукатурки всех типов и видов, ЦСП, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, ГВЛВ, СМЛ, подготовленная минеральная плита натуральный и искусственный камень и пр.

### Предварительная подготовка поверхности и

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки и цементное молочко удалить и отремонтировать.

<b>нанесение</b>	Основания пораженные плесенью или грибок сначала обработать грунтом ET 28.
<b>Способ нанесения</b>	<p>Перед применением перемешать. Грунт удобно наносить пульверизатором, кистью, валиком диаметр сопла распылителя рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа прибора, используемого давления и пр.</p> <p>Не наносить грунт при прямом солнечном освещении, на поверхности, нагретые выше +35°C, при атмосферных осадках.</p> <p>Грунт высыхает в течении 3-6 часов в зависимости от температуры и влажности. После высыхания грунтовки, основание следует проверить на впитывающую способность и при необходимости обработать повторно.</p> <p>Сильно впитывающие основания (ячеистый бетон) рекомендуется грунтовать дважды с просушкой слоя.</p> <p>Грунт разбавлению не подлежит.</p> <p>Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.</p> <p>Засохший грунт уже не растворим, и удаляется только механически.</p>
<b>Состав</b>	Смесь пространственно затрудненных полимеров.
<b>Блеск</b>	После высыхания может незначительно присутствовать, не является основным свойством и не влияет на эксплуатационные характеристики.
<b>Цвет, колеровка</b>	Для контроля обработанной поверхности грунт заколерован в синий цвет специальным пигментом, который после высыхания не вымывается и не влияет на последующие покрытия.

<b>Срок службы</b>	При использовании по назначению не ограничен.
<b>Расход</b>	0,14-0,34л/м <sup>2</sup> поверхности. В случае сильно впитывающей поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой поверхности расход может увеличиваться.
<b>Здоровье и безопасность</b>	<p>Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в соответствии с требованиями европейских санитарных норм. Соответствует европейскому экологическому стандарту, регулирующему содержание ЛОС (летучих органических соединений) 2004/42/ЕС.</p> <p>(превосходит требования Российским санитарных норм)</p> <p>Во время работы рекомендуем надевать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, промойте водой с мылом. Храните банки с плотно закрытой крышкой в местах, недоступных детям.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Не выливайте остатки грунта на почву, в канализацию или водостоки. Пустую тару и засохший грунт сдавать на свалку как бытовые отходы.</p> <p>Не содержит органических растворителей. Не горит и не способствует горению.</p> <p>Не содержит тяжелых металлов.</p>
<b>Хранение</b>	Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 24 мес. Со дня изготовления.

*В случае возникновения особых проблем запросить техническую службу.*

**Примечание 1:** Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

**Примечание 2:** Использовать материал строго по назначению.