

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ "PROFITpro – СТАНДАРТ"

(сухая строительная смесь)

изготовлен в соответствии с EN 12004 C1, а также соответствует ГОСТ Р 56387-2015

Назначение	<p>Применяется для облицовки стен керамической плиткой по кирпичу, бетону, цементной штукатурке. Пригоден как для наружных, так и для внутренних работ.</p>
Особые Свойства	<p>Клей "PROFITpro – Стандарт" является строительным раствором широкого применения. Может использоваться для выравнивания дефектов стен, потолков и полов, а также в качестве кладочного раствора при строительстве сооружений из кирпича, ячеистого бетона, шлакоблоков, а также бетонных блоков с облегчающими заполнителями: полистиролбетоны, опилкобетон, арболит, керамзитобетон и др.</p>
Тип поверхности	<p>Прочные, не осыпающиеся минеральные основания. С водопоглощением от 3 до 30%</p>
Предварительная подготовка поверхности и нанесение	<p>Основание должно быть прочным и ровным, расчищенным от осыпающихся участков, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров и остатков старой краски. Неровности до 5 мм следует выровнять клеем " PROFITpro – Стандарт". Большие неровности следует предварительно устранить штукатуркой " PROFITpro – Универсал". Выравнивание основания должно быть выполнено не позднее 24 часов до начала облицовочных работ. Для достижения наибольшей прочности сцепления основание можно прогрунтовать грунтовкой "Ливна – 27" и дать высохнуть.</p>
Способ применения	<p>Порошок клея "PROFITpro – Стандарт" засыпать в воду в пропорции 1 кг клея на 250 мл воды и тщательно перемешать. Смесь выдержать 5-10 минут и перемешать повторно до полной однородности, после чего клей готов к применению. На подготовленное основание клеевой раствор наносится и разравнивается с упором в него зубчатым шпателем с размером зуба от 6×6 до 10×10 мм для плиток со стороной от 10 до 60 см соответственно. Раствор, нанесенный на основание, сохраняет свои клеевые свойства 10-20 минут, поэтому наносить его сразу на большую площадь не рекомендуется. При укладке плиток большого размера следует наносить клей слоем до 1 мм и на обратную сторону плитки. Если обратная сторона плитки запылена, пыль обязательно удалить.</p> <p>Облицовку керамогранитом следует выполнять, применяя</p>

Производитель ООО «ПК Седрус Сибирь», Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, д. 20, этаж 2, помещение. 21

E-Mail: info@ced-rus.ru

Тел.: +7-495-777-00-05

Сайт: www.livna.ru ; www.cedrus.ru

клеи " PROFITpro – Супер», «PROFITpro – Монтаж», «PROFITpro – Керамогранит", " PROFITpro – Ройял". Использовать для этого клей "Профит – Стандарт" можно после дополнительного введения жидкого вяжущего средства в воду затворения. Нужный результат достигается затворением 1 кг клея в смеси 50 г грунтовки "Ливна PN – 20" и 200 г воды.

ВНИМАНИЕ! ПЛИТКИ ПЕРЕД ПРИКЛЕИВАНИЕМ ВОДОЙ НЕ СМАЧИВАТЬ!

После нанесения раствора плитка укладывается на основание и прижимается. Оптимальная толщина, клея под прижатой плиткой 3-5 мм. Укладка плиток встык не рекомендуется, необходимо выдерживать стандартный зазор между ними 0,5-4 мм. В течение 10-15 минут после укладки положение плитки можно корректировать. Расчищать швы от избытка клея рекомендуется до его отверждения, удаляя загрязнения с поверхности плиток влажной губкой.

Затирка швов производится через 24-48 часов после облицовки стен и через 48-72 часа после облицовки полов. Хождение по облицованному полу допускается не ранее, чем через 24-36 часов после укладки плиток.

Состав

Клей для кафеля "PROFITpro – Стандарт" представляет собой цементно-песчаную смесь, модифицированную порошковыми добавками специальных полимеров. Добавки обеспечивают высокую адгезию склеиваемых материалов, предотвращают сползание плитки после приклеивания на вертикальной стене, обеспечивают возможность длительного использования разведенной порции клея.

Цвет

Серый

Срок службы

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении материала по назначению срок службы не ограничен.

Расход

При среднем слое 3мм мешка 25 кг хватает на 5,56 м²

Здоровье и безопасность

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Смесь содержит цемент. Не допускайте попадания смеси в глаза и дыхательные органы, пользуйтесь респиратором. Раствор обладает щелочной реакцией. При работе с раствором

	<p>пользуйтесь резиновыми перчатками. При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их водой.</p> <p>Клей не содержит асбестовых волокон и других вредных для здоровья веществ.</p>
Охрана окружающей среды	Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена утилизация совместно с ТБО.
Хранение	<p>Хранить в местах, исключающих намокание. В зимнее время можно хранить в неотапливаемых помещениях.</p> <p>Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.</p>

Размер частиц наполнителя	Мм не более	0,63
Насыпная плотность	Кг/ дм ³	1,6
Открытое время	мин	10-20
Время жизни раствора	Часов не менее	4
Температурный режим	Для проведения работ °С	+5 ... +30
	Эксплуатационный °С	-70 ... +70
Адгезия к основанию	МПа не менее	0,6
Расход	(на 1 мм толщины слоя), кг/м ²	1,5
Отчистка рабочего инструмента:	Сразу же после работы вымыть инструмент водой.	

В случае возникновения особых проблем запросить техническую службу.

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению.